

## Technický list

# PROFICON 30

### Všeobecné informace

Lepidlo PROFICON 30 je velmi kvalitní kontaktní lepidlo v tlakových nádobách. Obsahuje velké procento sušiny (28-32%) a nízké množství rozpouštědel.

Lepidlo PROFICON 30 je bezbarvé, bez zápachu, voděodolné a odolává vysokým teplotám (až 105°C).

### Použití

Pomocí lepidla PROFICON 30 lze lepit: ABS hrany s primerovou vrstvou, dřevo, lamináty, MDF a dřevotřískové desky, plasty, kovy, korek, hliníkové plechy, podlahové PVC krytiny, atd.

### Aplikace

Před použitím nádobu protřepejte. Nastavte trysku na požadovanou šíři nástřiku, tryska má 3 pozice-nízký, střední a vysoký rozstřík. Lepidlo nanášejte na suchý, čistý povrch ze vzdálenosti cca. 20 cm při teplotě 20°C. Lepidlo se nanáší oboustranně. Pokryjte 80-100% povrchu rovnoměrnou vrstvou lepidla. Povrch lepidla bude připomínat suchý pavučinovitý povlak. Po nanesení nechte lepidlo minimálně 3 minuty zaschnout. Po odpaření rozpouštědla přiložte lepené povrchy k sobě a silně přitlačte. Použijte váleček, mechanický tlak, např. lis. U porézních materiálů doporučujeme po odvětrání nanést na povrch i 2. vrstvu lepidla. Tím se zvýší pevnost spoje. Před prvním použitím je vhodné provést testy u různých površích.

### Čištění

K vyčištění zbytků lepidla doporučujeme čisticí přípravek **PROFIL CLEANER**.

### Bezpečnostní pokyny

Před použitím si prostudujte bezpečnostní list.

## Skladování

Lepidlo je silně hořlavý aerosol. Uchovávejte pouze v původní nádobě, na chladném, dobře větraném místě mimo dosah žáru, slunečního svitu. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50°C. Při dodržení doporučených skladovacích podmínek je lepidlo v uzavřeném obalu stabilní po dobu 18 měsíců.

## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vzhled	Aerosol
Barva	Transparentní
Hustota	1,3 g/m <sup>2</sup>
Teplotní odolnost po vytvrzení	Do + 105°C
Výtěžnost	18 m <sup>2</sup> /kg - v závislosti na vlastnostech lepeného materiálu

**Balení:** Kontaktujte obchodní oddělení [www.profilprint.cz](http://www.profilprint.cz)

**Prohlášení:** Uživatel nese odpovědnost za správné použití lepidla, vždy je třeba zvážit vhodnost aplikace a podmínky, za kterých je lepidlo aplikováno.

Firma Profil Print Technology s r.o. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

Doporučení uvedené v tomto technickém listě je vydáno na základě našich zkušeností a informací uvedených v Bezpečnostním listě. Přesto však nemůžeme znát další nejrůznější použití, kde lze lepidlo aplikovat, proto za žádných okolností neposkytujeme záruku nad rámec uvedených informací o vhodnosti kontaktního lepidla pro další aplikace. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti kontaktního lepidla vlastními zkouškami.