

Preglejka Breza BB/CP, 5 vrstiev, EN 314-2/tr.3, FSC MIX CREDIT

| | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Artiklové číslo | Hrúbka | Dĺžka | Šírka |
| 00514/1934 | 6,5 mm | 1 250 mm | 2 500 mm |

Preglejka je vyrobená zlepením tenkých drevených dýh. Dýhy sú lepené priečne cez seba, vlákna dýhy každej nasledujúcej vrstvy zvierajú uhol 90° pre zvýšenie pevnosti preglejky. Preglejky sú tvorené minimálne tromi vrstvami dýh v hrúbke 1,4 - 3,2 mm.

Vlhkosť

Obsah vlhkosti preglejky pri expedícii z výroby je obvykle 7-12%. Zmeny vlhkosti môžu mať vplyv na rozmery preglejky.

Teplota

Zmeny teploty (+100 °C do -160 °C) nemajú vplyv na rozmery preglejky.

Vonkajšie použitie

Pre použitie vo vonkajších priestoroch musí mať preglejka správnu povrchovú úpravu. Hrany musia byť chránené proti vniknutiu vlhkosti.

Mechanické vlastnosti

Pevnosť preglejky závisí od druhu dreva, hrúbky dýhy, hrúbky preglejky a smeru vlákien. Kvalita povrchu dýhy nemá žiadny vplyv na pevnosť preglejky.



VLASTNOSTI

ŠPECIFIKÁCIE

| | |
|------------------|----------------------|
| Hrúbka | 6.5 mm |
| Šírka | 2 500 mm |
| Dĺžka | 1 250 mm |
| Hmotnosť | 14,224 kg |
| Preglejka | |
| Drevina | Breza |
| Trieda lepenia | EN 314-2/tr.3 |

Viac informácií <http://www.jafholz.sk/shop/plosne-materialy/preglejky/preglejky-brezove/preglejka-breza-bbcp--5-vrstiev--en-314-2tr3--fsc-mix-credit-p11178652>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.

