

## Preglejka Breza BB/CP, 9 vrstiev, EN 314-2/tr.3, FSC MIX CREDIT

Artiklové číslo	Hrúbka	Dĺžka	Šírka
<b>00518/1934</b>	<b>12 mm</b>	<b>1 250 mm</b>	<b>2 500 mm</b>

Preglejka je vyrobená zlepením tenkých drevených dýh. Dýhy sú lepené priečne cez seba, vlákna dýhy každej nasledujúcej vrstvy zvierajú uhol 90° pre zvýšenie pevnosti preglejky. Preglejky sú tvorené minimálne tromi vrstvami dýh v hrúbke 1,4 - 3,2 mm.

### Vlhkosť

Obsah vlhkosti preglejky pri expedícii z výroby je obvykle 7-12%. Zmeny vlhkosti môžu mať vplyv na rozmery preglejky.

### Teplota

Zmeny teploty (+100 °C do -160 °C) nemajú vplyv na rozmery preglejky.

### Vonkajšie použitie

Pre použitie vo vonkajších priestoroch musí mať preglejka správnu povrchovú úpravu. Hrany musia byť chránené proti vniknutiu vlhkosti.

### Mechanické vlastnosti

Pevnosť preglejky závisí od druhu dreva, hrúbky dýhy, hrúbky preglejky a smeru vlákien. Kvalita povrchu dýhy nemá žiadny vplyv na pevnosť preglejky.



## VLASTNOSTI

### ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka	<b>12 mm</b>
Šírka	<b>2 500 mm</b>
Dĺžka	<b>1 250 mm</b>
Hmotnosť	<b>26,25 kg</b>
<b>Preglejka</b>	
Drevina	<b>Breza</b>
Trieda lepenia	<b>EN 314-2/tr.3</b>

Viac informácií <http://www.jafholz.sk/shop/plosne-materialy/preglejky/preglejky-brezove/preglejka-breza-bbcp--9-vrstiev--en-314-2tr3--fsc-mix-credit-p11178668>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.

