

## Preglejka stolárska Breza C/C, 8 vrstiev, EN 314-2 / tr.1

Artiklové číslo	Hrúbka	Dĺžka	Šírka
<b>00806/0120</b>	<b>10 mm</b>	<b>1 525 mm</b>	<b>1 525 mm</b>

Preglejka je vyrobená zlepením tenkých drevených dýh. Dýhy sú lepené priečne cez seba, vlákna dýhy každej nasledujúcej vrstvy zvierajú uhol 90° pre zvýšenie pevnosti preglejky. Preglejky sú tvorené minimálne tromi vrstvami dýh v hrúbke 1,4 - 3,2 mm.

### Vlhkosť

Obsah vlhkosti preglejky pri expedícii z výroby je obvykle 7-12%. Zmeny vlhkosti môžu mať vplyv na rozmery preglejky.

### Teplota

Zmeny teploty (+100 °C do -160 °C) nemajú vplyv na rozmery preglejky.

### Vonkajšie použitie

Pre použitie vo vonkajších priestoroch musí mať preglejka správnu povrchovú úpravu. Hrany musia byť chránené proti vniknutiu vlhkosti.

### Mechanické vlastnosti

Pevnosť preglejky závisí od druhu dreva, hrúbky dýhy, hrúbky preglejky a smeru vlákien. Kvalita povrchu dýhy nemá žiadny vplyv na pevnosť preglejky.



## VLASTNOSTI

### ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka	<b>10 mm</b>
Šírka	<b>1 525 mm</b>
Dĺžka	<b>1 525 mm</b>
Hmotnosť	<b>14,42 kg</b>
<b>Preglejka</b>	
Drevina	<b>Breza</b>
Povrch	<b>brúsený/brúsený</b>
Kvalita	<b>C/C</b>

Viac informácií <http://www.jafholz.sk/shop/plosne-materialy/preglejky/preglejky-brezove/preglejka-stolarska-breza-cc-8-vrstiev--en-314-2--tr1-p1188572>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



**Preglejka**

Trieda lepenia

**EN 314-2/tr.1**

Viac informácií <http://www.jafholz.sk/shop/plosne-materialy/preglejky/preglejky-brezove/preglejka-stolarska-breza-cc--8-vrstiev--en-314-2--tr1~p1188572>

**Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.**

